

TEKNIK COLLECTION

NEW COLOURS
COLLECTION

oscurante *blackout*

SCREEN 5500 OSCURANTE

 **RESSTENDE®**

SCREEN 5500 OSCURANTE



31002

NEW 31020

31102

31001

NEW 31707

NEW 31101

NEW 31004

SCREEN 5500 OSCURANTE

Composizione <i>Composition</i>	28% fibra di vetro, 72% PVC 28% fiberglass, 72% PVC
Altezza tessuto <i>Width</i>	210 cm
Spessore <i>Thickness</i>	0,75 mm ± 10%
Peso <i>Weight</i>	660 g/m ² ± 10%
Resistenza alla luce (scala 1-8) <i>Lightfastness (scale 1 to 8)</i>	7 - escluso il bianco 7 - white not graded
Resistenza alla trazione <i>Breaking strength</i>	ordito >225 daN/5 cm, trama >190 daN/5 cm warp >225 daN/5 cm, weft >190 daN/5 cm
Resistenza allo strappo <i>Tear strength</i>	ordito ≥7 daN, trama ≥7 daN warp ≥7 daN, weft ≥7 daN
Tossicità <i>Toxicity</i>	nulla non-toxic
Classe di reazione al fuoco <i>Fire retardant class</i>	C1 (IT) - M1 (F)
Manutenzione <i>Maintenance</i>	eliminare la polvere con una spazzola a setole morbide e solo successivamente pulire delicatamente con una spugna imbevuta di acqua remove the dust with a soft bristle brush, and only then, gently clean with a sponge soaked in water

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE % SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %

Cod.	Ts	Rs	As	Tv	gtot EXTERNAL blind				gtot INTERNAL blind			
					gv=0.59	class	gv=0.32	class	gv=0.59	class	gv=0.32	class
31002	0	69	31	0	0,01	4	0,01	4	0,28	2	0,14	3
31020	0	55	45	0	0,02	4	0,02	4	0,35	1	0,18	2
31102	0	53	47	0	0,02	4	0,02	4	0,36	1	0,19	2
31001	0	42	58	0	0,02	4	0,02	4	0,41	1	0,22	2
31707	0	39	61	0	0,02	4	0,02	4	0,41	1	0,22	2
31101	0	21	79	0	0,03	4	0,02	4	0,49	1	0,28	2
31004	0	6	94	0	0,03	4	0,03	4	0,55	0	0,31	2
retro/back	0	34	66	0	0,02	4	0,02	4	0,44	1	0,23	2

-  ignifugo
fire retardant
-  oscurante
blackout
-  per uso interno
for indoors
-  per uso esterno
for outdoors
-  guidato rivettato
fabric guided with
plastic press-studs
-  guidato steccato
fabric guided with
reinforcement rods
-  telo con zip laterale
fabric guided with
welded zip
-  giuntato
fabric with welded
seams

Fra ordini diversi non può essere garantita una costante omogeneità di colore nei tessuti, essendo inevitabile riscontrare variazioni di tonalità tra i diversi lotti di produzione. I dati presenti in questo documento sono da considerarsi a scopo informativo e non possono essere considerati come vincolanti.
The colour of the fabric may vary from order to order, as the variation of tone is intrinsic to both production processes. The data in this document is for information only and may not be considered as binding.



RESSTENDE®

Nuovi stili di vita, nuovi sistemi di tende

Resstende S.r.l.

info@resstende.com
resstende.com



PROPRIETÀ SOLARI E LUCE % SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %

Ts Trasmissione
energia solare %
Solar Transmittance %

Rs Riflessione solare %
Solar Reflection %

As Assorbimento solare %
Solar Absorbtion %

gtot* Fattore solare esterno
External solar factor

gtotⁱ Fattore solare interno
Internal solar factor

Valori di isolamento dalla luce e
dal calore
Light and heat protection values

Ts+Rs+As = 100%
dell'energia incidente

Ts+Rs+As = 100% total energy

PROPRIETÀ VISIVE VISUAL PROPERTIES

Tv Trasmissione della luce
visibile %
*Visible Light
Transmittance*

gv = 0,59: fattore solare con vetro standard (C) basso emissivo 4/16/4, vetrocamera riempita con Argon (U valore termico di trasmittanza = 1,2 W/m²K)

gv = 0,32: fattore solare con vetro standard (D) riflettente basso emissivo 4/16/4, vetrocamera riempita con Argon (U valore termico di trasmittanza = 1,1 W/m²K)

Campioni testati sulla base dello standard EN 14500 che definisce le misurazioni e i metodi di calcolo come specificato nello standard EN 13363-2 "Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della trasmittanza solare e luminosa - Parte 2: Metodo dettagliato" e EN 410 "Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate."

gv = 0,59: solar factor of standard glazing (C), low-emission 4/16/4 double glazing filled with Argon (U value thermal transmittance = 1,2 W/m² K)

gv = 0,32: solar factor of standard glazing (D), reflecting low-emission 4/16/4 double glazing filled with Argon (U value thermal transmittance = 1,1 W/m² K)

Samples tested according to EN 14500 standard defining the measurements and calculation methods as specified in the standard EN 13363-2 "Solar protection devices combined with glazing calculation of solar and light transmittance - part 2: EN 13363-2 detailed method" and EN 410 "Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing".