

TEKNIK COLLECTION



 **RESSTENDE®**

filtrante shading

IDEA SCREEN

IDEA SCREEN



4099	
4098	
4093	IN ESAURIMENTO END OF STOCK
4097	
4091	IN ESAURIMENTO END OF STOCK
4096	
4104	
4105	ESAURITO OUT OF STOCK
4101	
4102	
4094	
4095	ESAURITO OUT OF STOCK
4999	

IDEA SCREEN

Composizione <i>Composition</i>	100% PES
Altezza tessuto <i>Width</i>	325 cm
Spessore <i>Thickness</i>	0,30 mm
Peso <i>Weight</i>	215 g/m²
Tossicità <i>Toxicity</i>	nulla <i>non-toxic</i>
Classe di reazione al fuoco <i>Fire retardant class</i>	Classe 1 (IT) - M1 (F) - B1 (D)
Manutenzione <i>Maintenance</i>	Pulire con un panno umido. Lasciare la tenda abbassata finché non è completamente asciutta. Non usare solventi, sostanze chimiche o abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. <i>Clean with a damp cloth. Leave the blind down until completely dry. Do not use solvents or any other chemical or abrasive substance that might damage the fabric.</i>

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE % *SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %*

Cod.	gtot INTERNAL blind							
	glazing A	class	glazing B	class	glazing C	class	glazing D	class
4099	0,55	0	0,52	0	0,45	1	0,28	2
4098	0,54	0	0,52	0	0,45	1	0,28	2
4093	0,57	0	0,54	0	0,46	1	0,28	2
4097	0,55	0	0,53	0	0,46	1	0,28	2
4091	0,58	0	0,56	0	0,48	1	0,28	2
4096	0,61	0	0,59	0	0,50	0	0,29	2
4104	-	0	-	0	-	0	-	0
4105	-	0	-	0	-	0	-	0
4101	0,59	0	0,56	0	0,48	1	0,29	2
4102	-	0	-	0	-	0	-	0
4094	0,62	0	0,60	0	0,50	0	0,29	2
4095	0,63	0	0,61	0	0,51	0	0,29	2
4999	0,62	0	0,60	0	0,50	0	0,29	2

-  ignifugo
fire retardant
-  filtrante
shading
-  per uso interno
for indoors
-  senza guida o fuori guida
freehanging or fabric unguided

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE %
SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %

gtot¹ Fattore solare interno
Internal solar factor

Valori di isolamento dalla luce e dal calore
Light and heat protection values

COMFORT CLASSIFICATION
According to EN 14501 standard

0 effetto molto scarso
very little effect

1 effetto scarso
little effect

2 effetto moderato
moderate effect

3 effetto buono
good effect

4 effetto ottimale
very good effect

VALORI VETRO
GLAZING VALUES

VETRO A 4 mm
GLAZING A

VETRO B 4/12/4 mm
GLAZING B

VETRO C 4/16/4 mm
GLAZING C basso emissivo
low emissivity

VETRO D 4/16/4 mm
GLAZING D riflettente basso emissivo
reflective low emissivity

Fra ordini diversi non può essere garantita una costante omogeneità di colore nei tessuti, essendo inevitabile riscontrare variazioni di tonalità tra i diversi lotti di produzione. I dati presenti in questo documento sono da considerarsi a scopo informativo e non possono essere considerati come vincolanti.
The colour of the fabric may vary from order to order, as the variation of tone is intrinsic to both production processes. The data in this document is for information only and may not be considered as binding.



RESSTENDE®

New lifestyles, new blind systems

Resstende S.r.l.

info@resstende.com

[resstende.com](https://www.resstende.com)

